

KAFLEX mono/duo

Manchettes pour câbles

Caractéristiques techniques :

Propriété	Valeur
Matériau	UNI TAPE avec EPDM
Résistance à la température EPDM	à long terme de -40 °C à +120 °C
Température de mise en œuvre	à partir de -10 °C
Couleur	bleu /noir
Stockage	24 mois, dans un endroit frais et sec

Domaine d'utilisation :

Manchettes d'étanchéité en EPDM solide et extrêmement flexible. Optimales pour la réalisation rapide et durablement étanche des passages de câbles et de conduits à travers la couche d'étanchéité à l'air. S'utilisent également à l'extérieur, p. ex. sur les sous-toitures ou les frein-vapeurs de rénovation. Dans ce cas, recouvrir le support en papier bleu clair des manchettes autocollantes avec du ruban adhésif résistant à l'eau TESCON No.1 ou TESCON VANA.

Conditionnement :

Réf.	EAN	Longueur	Largeur	UE	
10724	4026639016195	14,5 cm	14,5 cm	5	KAFLEX mono pour 1 câble Ø 6-12 mm
10725	4026639016188	14,5 cm	14,5 cm	30	KAFLEX mono pour 1 câble Ø 6-12 mm
10726	4026639016171	14,5 cm	14,5 cm	5	KAFLEX duo pour 2 câbles Ø 6-12 mm
10727	4026639016072	14,5 cm	14,5 cm	30	KAFLEX duo pour 2 câbles Ø 6-12 mm

Supports :

Avant le collage, nettoyer les supports à l'aide d'une brosse ou les essuyer à l'aide d'un chiffon. Le collage n'est pas possible sur les supports recouverts d'une fine couche de glace. Les matériaux à coller ne doivent pas être recouverts de substances anti-adhésives (p. ex. graisse ou silicone). Ils doivent être suffisamment solides.

Une adhérence durable s'obtient sur toutes les membranes intérieures et extérieures pro clima (frein-vapeurs, membranes d'étanchéité à l'air, films pare-poussière, écrans de sous-toiture et bandes de coffrage mural) ainsi que les films PE, PA, PP et aluminium pour la réalisation de l'étanchéité à l'air. Les collages et raccords peuvent se faire sur le bois raboté et verni, les matières synthétiques rigides, les métaux (p. ex. conduits, fenêtres, etc.) et les panneaux dérivés du bois rigides (panneaux d'agglomérés, OSB, contreplaqués, MDF et panneaux de sous-toiture en fibres de bois). Le collage de panneaux de sous-toiture en fibres de bois nécessite le traitement préalable avec la sous-couche TESCON PRIMER RP. En cas d'utilisation à l'extérieur, recouvrir UNI TAPE avec du ruban adhésif TESCON No.1 ou TESCON VANA.

Les meilleurs résultats en termes de protection de la construction s'obtiennent sur des supports d'excellente qualité. A l'utilisateur de vérifier lui-même l'adéquation du support. Le cas échéant, il est recommandé d'effectuer des essais de collage.

Particularités :

EPDM de première qualité, optimal pour la réalisation durablement étanche à l'air des passages de câbles et de conduits. Pas de passe-câble en saillie, mise en place rapide. Possibilité de faire glisser les câbles et conduits même après la pose, sans endommager l'étanchéité à l'air.

Les faits exposés ci-dessous font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications quant aux constructions conseillées et la mise en œuvre, ainsi que le développement ultérieur et les changements au niveau de la qualité des produits qui en découlent. Nous vous informons volontiers sur l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Informations complémentaires sur la mise en œuvre et les détails de construction dans les recommandations de planification et de réalisation pro clima. Le service d'assistance technique en ligne pro clima répond à vos questions au : 0811 850 149.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
tél: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
email: info@proclima.com
www.proclima.com

